



Fondo duro NATURHAUS a base de agua

Información sobre el producto:	El fondo duro <i>NATURHAUS</i> es un fondo, que no aviva la madera, para superficies de madera expuestas a un reducido sometimiento (por ejemplo muebles de dormitorios y de salas de estar). El producto no contiene disolventes orgánicos, por lo que es especialmente recomendable para personas alérgicas. El fondo duro <i>NATURHAUS</i> puede ser matizado con concentrados de pintura adecuados diluibles en agua o con la mayoría de los mordientes a base de agua convencionales, obteniéndose una superficie permeable al vapor y de poro abierto. El fondo duro <i>NATURHAUS de color</i> ha de ser aplicado fresco, ya que la capacidad de almacenamiento es limitada. El producto sólo puede ser aplicado con limitaciones en maderas de frondosas con un elevado contenido de tanino (por ejemplo roble, cerezo).					
Composición:	Goma laca sin blanquear, sal de cuerno de ciervo, agua desmineralizada, pigmentos (sólo referencia 00221)					
Aplicación:	Aplicar sin diluir el fondo duro <i>NATURHAUS</i> mediante brocha, pulverización, rodillo o cilindro. Después de cada aplicación, dejar secar y realizar un lijado intermedio con grano de 220 - 320. La humedad de la madera no ha de superar el 12%. El humedecimiento de la madera antes del último prelijado mejora los resultados. En caso de acabados matizados, para el mantenimiento de una coloración homogénea y para disminuir el riesgo de un exceso de lijado recomendamos una aplicación adicional mediante pulverización de fondo duro <i>NATURHAUS Natur 30s</i> (referencia 00223). Limpiar los aparatos de trabajo con agua del grifo. Antes de la aplicación sobre una base desconocida, realizar una prueba.					
Tratamiento posterior:	Cera dura <i>NATURHAUS</i> , cera dura <i>NATURHAUS</i> blanca.					
Tiempos de secado:	Aprox. 60 minutos (20°C, 65% hr); el secado forzado reduce significativamente el tiempo de secado.					
Datos físicos:	Densidad de aprox. 1,02 g/ml; viscosidad de aprox. 14 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)					
Rendimiento:	25 - 50 m ² /l (se corresponde con 20 - 40 g/m ²), según base y tipo de aplicación					
Conservación:	Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado, al menos 2 años.					
Marcaje:	El producto no está sujeto a marcaje obligatorio según el reglamento sobre sustancias peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE. El producto no está sujeto al reglamento de líquidos inflamables.					
Clase de líquido inflamable:						
Instrucciones de seguridad y de evacuación:	No existe riesgo de inflamación espontánea. Por lo tanto, el producto también puede ser aplicado con lacas convencionales en cabinas y autómatas de pulverización. Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.					
Referencia	00220	Fondo duro <i>NATURHAUS Natur</i>	(incolore, sin avivamiento de la madera)			
	00223	Fondo duro <i>NATURHAUS Natur 30s</i>	(elevado relleno)			
	00221	Fondo duro <i>NATURHAUS Blanco</i>	(según la cantidad aplicada, transparente a cobertor)			
Dimensiones de los envases	750 ml	3 l	10 l	25 l	500 l	1000 l
Material:	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión)