



## Aceite duro NATURHAUS especial

<b>Información sobre el producto:</b>	El aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> es un fondo para superficies de madera de interiores expuestas a un intenso sometimiento (por ejemplo escaleras, suelos, tableros de trabajo, mesas de comedor, muebles). El producto fue desarrollado específicamente para avivar lo menos posible las maderas claras (por ejemplo haya, arce) y mantener en la medida de lo posible el tono claro con el paso del tiempo. El aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> penetra muy bien, reduce la capacidad de absorción y actúa como repelente del agua. Recomendamos el aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> sobre todo, como primer fondo para haya y para otras maderas muy absorbentes. Si se desea un efecto blanqueador adicional recomendamos la utilización de aceite duro NATURHAUS <i>especial blanco</i> (referencia 00251). El aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> puede ser coloreado con lasures NATURHAUS o con pinturas al aceite convencionales. Debido a las reducidas posibilidades de reparación, no se ha de aplicar el aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> coloreado, en escaleras ni suelos.
<b>Composición:</b>	Standoil de aceite de linaza, standoil de aceite de tung, éster de resina natural, aceite de corteza de cítricos recién destilado, pequeñas cantidades de compuestos desecantes sin plomo (ácidos grasos de Co, Zr y Ca).
<b>Aplicación:</b>	Aplicar el aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> mediante rodillo, brocha, inmersión o pulverización. En zonas fuertemente absorbentes en las que el aceite es absorbido de inmediato y completamente por la madera, aplicar posteriormente hasta la saturación. En la primera aplicación, retirar el excedente después de un tiempo de acción de 15-30 minutos con un paño adecuado; en cada aplicación adicional, retirarlo transcurridos 5-15 minutos. No obstante, es mejor el "pulido húmedo" con una máquina monodisco para suelos (disco verde o marrón), con una pulidora excéntrica con fieltro de pulido de grano medio, o con cepillos Edruflex K220. Cumplir los tiempos de secado antes de cada aplicación. La humedad de la madera no ha de superar el 12%. Limpiar los aparatos de trabajo con diluyente NATURHAUS (referencia 00500). Antes de la aplicación sobre una base desconocida, realizar una prueba.
<b>Tratamiento posterior:</b>	Aceite duro NATURHAUS <i>especial</i> , aceite duro NATURHAUS <i>HS</i> , cera dura NATURHAUS, aceite cera dura NATURHAUS
<b>Tiempos de secado:</b>	Aprox. 12 horas o una noche (20°C, 65% hr)
<b>Datos físicos:</b>	Densidad de aprox. 0,88 g/ml; viscosidad de aprox. 13 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)
<b>Rendimiento:</b>	9 - 18 m <sup>2</sup> /l (se corresponde con 50 - 100 g/m <sup>2</sup> ), según base y tipo de aplicación
<b>Conservación:</b>	Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado, al menos 2 años.
<b>Marcaje:</b>	R10 (inflamable) según el reglamento sobre sustancias peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE
<b>Clase de líquido inflamable:</b>	A II
<b>Instrucciones de seguridad y de evacuación:</b>	Debido al riesgo de <b>inflamación espontánea</b> , dejar secar los paños utilizados, extendidos, en un lugar bien ventilado o mantenerlos durante varios días en un contenedor de plástico lleno de agua. Los paños con residuos solidificados pueden ser evacuados junto a la basura doméstica o enviados a su incineración. Durante la aplicación y el secado, ventilar bien los recintos interiores y mantener alejadas las fuentes de encendido. No aplicar en cabinas de pulverización o ante aspiradores en los que se procesan lacas convencionales. Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.
<b>Referencia</b>	00250

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión )



## Aceite duro NATURHAUS especial

**Dimensiones de los  
envases,  
Material:**

750 ml  
Hojalata

2.5 l  
Hojalata

10 l  
Hojalata

25 l  
Hojalata

200 l  
Bidón de metal

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión )