



Lasures para madera NATURHAUS incoloros y pigmentados

Información sobre el producto:	Con el lasur para madera NATURHAUS se obtiene una protección de superficies transparente o cobertora con lasur, en interiores y exteriores. Para grosores de película seca de más de 80 µm se obtiene una excelente resistencia a las inclemencias meteorológicas. En los componentes de dimensión fija se ha de alcanzar dicho grosor total de película. Las superficies limpias tratadas con lasur para madera NATURHAUS pueden ser renovadas con lasur para madera NATURHAUS sin necesidad de lijado previo. Las superficies son resistentes a la saliva y al sudor según la nueva norma DIN 53160 y cumple la norma DIN EN71-3 para la seguridad de "juguetes para niños" y cumplen los requisitos del Instituto de Tecnología de Ventanas de Rosenheim.
Composición:	Standoil de aceite de linaza, standoil de madera de tung, éster de resina natural, aceite de corteza de cítricos recién destilado, pequeñas cantidades de compuestos desecantes sin plomo (ácidos grasos de Co, Zr, Ca), bentonita, pigmentos térreos y minerales.
Tratamiento previo:	<i>Fondo de imprimación</i> NATURHAUS, <i>fondo de imprimación</i> NATURHAUS con antiazulado, <i>tapaporos</i> NATURHAUS.
Colores:	El <i>lasur para madera</i> NATURHAUS está disponible en muchos colores mezclables entre sí (ver tarjeta de colores). Como opción sujeta a sobreprecio, a partir de un pedido mínimo de 10 l, también podemos mezclar colores especiales. Los pigmentos térreos y minerales son sustancias naturales. Por esta razón, los diferentes lotes de un mismo tono de color pueden presentar, en casos excepcionales, pequeñas diferencias de color. En ausencia de luz, el lasur para madera tiende al amarillamiento. Este efecto se contrarresta con la luz del día.
Aplicación:	Agitar bien el lasur para madera NATURHAUS y aplicarlo sin diluir mediante brocha, pulverización o rodillo. En caso de aplicación mediante pulverización, filtrar por un tamiz fino. Para la consecución de una suficiente protección frente a los rayos ultravioleta, el primer lasurado completo en exteriores ha de realizarse con lasur para madera NATURHAUS pigmentado. Por este motivo, el lasur para madera NATURHAUS incoloro (referencia 03000) no es adecuado para el primer tratamiento en exteriores . Las pinturas cobertoras han de ser aplicadas al menos dos veces, y las transparentes al menos tres. En caso de utilización de una tecnología de pulverización en caliente adecuada (por ejemplo mk-Airtherm) es suficiente una doble aplicación. Respetar los tiempos de secado antes de cada aplicación y, eventualmente, proceder a un lijado intermedio con grano de 220. El grosor de capa del lasur seco ha de superar los 80µm. La humedad de la madera no ha de superar el 15%. Limpiar los aparatos de trabajo con diluyente NATURHAUS (referencia 00500). Antes de la aplicación sobre una base desconocida, realizar una prueba. El control y la renovación regular del recubrimiento es responsabilidad del usuario.
Tiempos de secado:	Aprox. 6–12 horas, en exteriores depende intensamente de las condiciones meteorológicas. ¡El producto no ha de ser aplicado a temperaturas inferiores a +10°C!
Datos físicos:	Densidad 0,90–0,97 g/ml; viscosidad 17–25 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)
Rendimiento:	Por cada aplicación 10-16 m ² /l (se corresponde con 60-90 g/m ²), según base y tipo de aplicación.
Conservación:	Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado, al menos 2 años.
Marcaje:	R10 (inflamable) según el reglamento sobre sustancias peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE
Clase de líquido inflamable:	A II
Instrucciones de seguridad y de evacuación:	Debido al riesgo de inflamación espontánea , dejar secar los paños utilizados, extendidos, en un lugar bien ventilado o mantenerlos durante varios días en un contenedor de plástico lleno de agua. Los paños con residuos solidificados pueden ser evacuados junto a la basura doméstica o enviados a su incineración. No aplicar en cabinas de pulverización o ante aspiradores en los que

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión)



Lasures para madera NATURHAUS incoloros y pigmentados

se procesan lacas convencionales. Durante la aplicación y el secado, ventilar bien los recintos interiores y mantener alejadas las fuentes de encendido. Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.

Referencia

03000 – 03570

Dimensiones de los envases

750 ml	2,5 l	10 l	25 l
Hojalata	Hojalata	Hojalata	Hojalata

Material:

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión)